

## SELEZIONI LISTONE GIORDANO®

### ELEGANT (Fibramix)

Venatura mista. Le liste possono presentare variegature di colore e piccoli nodi. Nelle liste di grande formato (larghezza da 140 mm in su), i nodi possono essere anche consolidati o parzialmente stuccati.

### STANDARD

Venatura mista e variegature di colore. Le liste possono presentare nodi e specchiature marcate.

### UNICA

Venatura mista e variegatura di colore. Presenza di nodi, anche consolidati o parzialmente stuccati. In funzione della specie, alcune liste possono contenere alborno.

### CHARME (Country)

Venatura mista e variegature di colore.

Nel Rovere diffusa presenza di nodi, anche consolidati o parzialmente stuccati.

Nelle specie tropicali, oltre a marcati contrasti di colore, possono essere visibili formazioni minerali tipicamente presenti nella struttura di tali legni.

### ESPRIT

Venatura mista, naturali disomogeneità di tono, marcata e diffusa presenza di fessurazioni stuccate o aperte, così come di nodi aderenti, consolidati o chiusi solo parzialmente.

### ESPRIT (Réserve)

Venatura mista, evidenti variegature di colore, marcata e diffusa presenza di nodi anche di grandi dimensioni aderenti, consolidati o chiusi solo parzialmente, di fessurazioni stuccate o talvolta aperte e di segni tipici della specie legnosa.

Alcune liste possono presentare tracce di alborno.

Nelle versioni Mareggiata la superficie del legno mette in risalto la struttura dei nodi, gli spacchi, le stuccature e le caratteristiche più naturali della specie legnosa.

### RIGATA (disponibile solo per i prodotti Slide e Foxtrot con legno nobile di spessore 1 mm)

Venatura rigata, colore sostanzialmente omogeneo. Presenza di piccoli nodi, talvolta aperti, e segni naturali della specie legnosa.

Le fessurazioni non stuccate, che rientrano tra le caratteristiche del prodotto, possono risultare accentuate qualora il pavimento sia esposto a condizioni climatiche particolarmente severe.

Il legno è un materiale soggetto a rigonfiamenti o ritiri in funzione delle condizioni di umidità e temperatura a cui è esposto; significative variazioni di queste condizioni possono determinare distacchi o perdite di compattezza dello stucco.

I pavimenti della linea Listone Giordano® Atelier presentano eterogeneità di forma e di aspetto che sono tipiche delle lavorazioni artigianali.

Le differenze rilevabili tra lista e lista, o anche all'interno della singola lista (per esempio nella planarità delle superfici, nella rugosità, o nelle tonalità del colore), non costituiscono un difetto, ma al contrario rappresentano l'essenza stessa del manufatto.

I pavimenti della linea Listone Giordano® Natural Genius presentano eterogeneità di forma e di aspetto che sono tipiche dei prodotti realizzati con tecniche artigianali e in piccola serie.

Il carattere artigianale delle lavorazioni e dei trattamenti effettuati sui pavimenti delle linee Listone Giordano® Atelier e Listone Giordano® Natural Genius fa sì che il risultato, sia in termini di superficie che di tono colore, possa differire da lotto a lotto. In caso di abbinamento di più larghezze è probabile che il materiale fornito possa presentare disuniformità di tono di colore.

Il legno è un materiale naturale e vario.

Le foto e le brevi descrizioni contenute in questo documento non sono in grado di rappresentare completamente l'aspetto di ciascun prodotto e devono quindi intendersi come indicative e prive di valore contrattuale.

**CARATTERISTICHE DELLE SELEZIONI**(secondo i requisiti dettati dalla norma EN13489 - Elementi multistrato con incastro - *Classe libera*)

CARATTERISTICA	ELEGANT (FIBRAMIX)	UNICA	STANDARD	CHARME (COUNTRY)
Alburno sano	Non consentito	Consentito nel legno Noce Non consentito nel legno Rovere	Consentito	Non consentito
Nodi (sani, aderenti, marci)	Consentiti se diametro < 12 mm	Consentiti se diametro < 25 mm	Consentiti se diametro < 25 mm	Consentiti se diametro < 25 mm
Alterazione di colore gialla	Consentito	Consentito	Consentito	Consentito
Cretti (setolature)	Non consentiti	Non consentiti	Non consentiti	Non consentiti
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	Non consentite	Non consentite
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	Non consentito	Non consentito
Fibratura aggrovigliata	Consentita	Consentita	Consentita	Consentita
Deviazione della fibratura	Consentita	Consentita	Consentita	Consentita
Cuore sano	Consentito	Consentito	Consentito	Consentito
Variazione di colore (incluso cuore nero, cuore rosso, etc.)	Consentita	Consentita	Consentita	Consentita
Tracce dei listelli	Non consentite	Non consentite	Non consentite	Non consentite
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	Consentiti	Consentiti
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita	Non consentita

CARATTERISTICA	ESPRIT	ESPRIT (RESERVE)	RIGATA *
Alburno sano	Non consentito	Consentito	Non consentito
Nodi (sani, aderenti, marci)	Consentiti se diametro < 60 mm	Consentiti se diametro < 60 mm	Consentiti se diametro < 1 mm
Alterazione di colore gialla	Consentito	Consentito	Consentito
Cretti (setolature)	Non consentiti	Non consentiti	Non consentiti
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	Non consentite
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	Non consentito
Fibratura aggrovigliata	Consentita	Consentita	Non consentita
Deviazione della fibratura	Consentita	Consentita	Consentita
Cuore sano	Consentito	Consentito	Consentito
Variazione di colore (incluso cuore nero, cuore rosso, etc.)	Consentita	Consentita	Consentita
Tracce dei listelli	Non consentite	Non consentite	Non consentite
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	Consentiti
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita

\*disponibile solo per i prodotti Slide e Foxtrot con nobile di spessore 1 mm.

*Parti non visibili:* tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet

Nei processi di produzione e controllo le dimensioni delle caratteristiche sopra descritte vengono valutate dall'occhio di operatori specializzati, senza ausilio di strumentazioni di misura.

Ciò comporta che le dimensioni riportate debbano essere necessariamente intese con le dovute tolleranze.

GC 01 – Settembre 2023